

**مشخصات ساختاری**

این محصول، خمیررنگ پایه پلاستی سایزری (پیگمنت دوده دیسپرس شده در پلاستی سایزر) می باشد که جهت استفاده در فرایند تولید اسفنجهای صنعتی PU طراحی گردیده است.

**موارد استفاده**

با افزودن این خمیررنگ در کامپاند پلی یورتان می توان فام مشکی از محصول مزبور تهیه نمود.

**مشخصات فنی**

(این اطلاعات فنی پس از تولید هر بچ و پیش از ارسال برای مشتری، در آزمایشگاه کنترل کیفیت اندازه گیری و ثبت می گردند.)

نام شاخص	استاندارد مربوطه	واحد اندازه گیری	مقدار
۱- گریندومتری	(ASTM D 1210)	میکرومتر	کمتر از ۸۰

۲- شید سنجی: خمیررنگ مزبور در قطعات پلی یورتان تهیه شده در آزمایشگاه تست شده و در مقایسه با رنگ مرجع شید سنجی می گردد.

**اطلاعات تکمیلی**

نام محصول	کد محصول	C.I. NO	مقاومت حرارتی (°C)	مقاومت نوری
لیاپیست مشکی	SH-670	B7	300	8

-مقاومت نوری ۸ عالی، ۵ متوسط و زیر ۵ ضعیف می باشد.

**شرایط نگهداری**

-این محصول به مدت ۱سال و در دمای ۵- تا ۵۰ درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد.  
-در صورت باز نمودن درب بشکه ها از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل گردد.

**ایمنی صنعتی**

-این محصول غیر قابل اشتعال می باشد.  
-حتی المقدور از تماس مستقیم با پوست بدن و چشم خودداری گردد.

اطلاعات فنی موجود در این برگه براساس نتایج آزمایشهای ما صحیح می باشند. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید نماید. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.